

金楚蓝盾室内厚型钢结构防火涂料

产地：湖北 武汉
发布日期：2019年1月5日
产品名称：金楚蓝盾室内厚型钢结构防火涂料
产品分类：建筑/装潢 涂料

产品说明

金楚蓝盾室内厚型钢结构防火涂料组成低密度硅酸盐隔热材料，片状云母，硅酸盐纤维，普通建筑水泥及特殊添加剂，少量合成水性粘结胶料组成。

产品用途

大跨度重型钢结构建筑的承重钢结构件的防火涂覆保护。该涂层低密度、低导热率、高机械强度，可抗长达3小时以上的强热气流剪切，不脱落、不变形，有效阻止热量往底材传递。可用于苛刻环境条件下承重钢结构件的防火涂覆保护，如石化企业生产车间。

性能特点：

项目 国家标准 实测结果

容器中状态 搅拌后呈均匀态，无结块

表干时间 24h

粘结强度 0.04Mpa

抗压强度 0.3Mpa

干密度 500kg/m³

耐水性 24 h

耐冻融循环 15次

耐火性 30mm 2h 23mm 180min

厚型钢结构防火涂料施工：

对钢结构件作表面处理，除锈、除尘、去油污，涂刷防锈底漆。

待防锈底漆干燥成膜后，进行第一遍施工。

第一遍施工配料：粉料与水搅拌，合适的容器内搅拌均匀，大口径建筑喷涂，空气压力约6M.pa，喷涂施工，施工厚度约3mm。专用挤压泵喷涂施工。无专用喷涂设备，可用抹灰刀涂抹，施工时须仔细操作，避免层间空鼓。施工厚度 < 7mm。

待第二遍施工的涂层表干后，进行第三遍涂层的施工。配料及施工厚度同上（第二遍）。涂层厚度用简便的方法测量。如对防火涂层有美观的要求，最后一遍施工须仔细抹平。待防火涂层干透后，再涂刷建筑装饰涂料，配好的料一小时以内用完。

环境气候低于5℃不宜施工，炎热干燥气候条件小施工，须采取遮阳等保养措施，以确保涂层水化成型，成膜质量。

厚型钢结构防火涂料注意事项

1、涂料不得放在室外暴晒，粉料一经打开须及时使用，受潮结块不能使用

2、干燥炎热天气施工，适当缩短施工周期，并增加适当的养护措施，如水喷雾、遮荫。环境温度5℃以下不宜施工，以确保涂层的水化成型。

3、最后一遍施工用抹灰刀仔细抹平。

包装：25kg/袋

贮存：干燥通风库房条件6个月

运输：产品无毒、无嗅、不爆，按一般物料（运输途中须防雨防勾扎）

执行标准：GB14907-2002

武汉兴海生产与销售钢结构防火涂料、木结构防火涂料，消防证件齐全，正规产品，厂家直销，同时承接各类防火涂料工程。

兴海售后：

兴海防火涂料：<http://www.xinghaixf.com>

服务热线：400-6789-962

地址：武汉市硚口区汇丰企业天地名企SOHO楼

武汉兴海消防材料有限公司

企业地址：	武汉市硚口区汇丰企业天地名企	企业邮编：	430000
	SOHO楼		
联系电话：	027-83649980	所属行业：	建筑/装潢
公司传真：		公司所在地：	湖北 武汉
公司网站：	http://www.xinghaixf.com	企业类型：	私营/民营
电子邮件：	1802345758@qq.com	联系人：	颜经理
企业全称：	武汉兴海消防材料有限公司		
未填写			

武汉兴海消防材料有限公司 生产制造的其它产品：

室内膨胀型钢结构防火涂料	2020年6月29日
CCC认证室内钢结构防火涂料	2019年3月29日
E60-1饰面型防火涂料	2018年8月2日
NCB室内超薄型钢结构防火涂料	2018年7月25日
木结构防火涂料	2018年5月7日
金楚蓝盾室内NCB超薄型钢结构防火涂料	2017年12月18日
饰面型防火涂料	2017年9月21日
室内NB薄型钢结构防火涂料	2017年9月21日
室内厚型钢结构防火涂料	2017年9月21日

本文档来源于：[商业机器人](http://www.bizrobot.com)（www.bizrobot.com），所有内容为用户发布，与本站无关